



BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. KAM 16/06

2016 m. sausio 27 d

1(3) lapas

UŽSAKOVAS: **ООО "Специальные технологии", Свердловская обл., г.Березовский, ул. Чапаева, 39/35, г.Екатеринбург**
(pavadinimas, adresas)

GAMINTOJAS: **ООО "Специальные технологии", Jekaterinburgas, Rusija**
(jei nesutampa su užsakovu)

BANDOMASIS OBJEKTAS: **Skysta keraminė termoizoliacinė danga ISOLLAT-02, TY2216-001-59277205-2002, partijos Nr.115, pagaminimo data 11-19-2015**
(pavadinimas, normatyvinio dokumento žymuo arba aprašymas, atpažinimo būdai)

BANDINIŲ PRISTATYMO DATA: **2016-01-08** BANDYMO DATA: **2016-01-(12-27)**

BANDYMO VIETA: _____

(jei bandymas buvo atliktas ne šioje laboratorijoje)

BANDINIAI ATRINKTI: **Atvežta užsakovo, 2016-01-08**

(kas atrinko, atrinkimo vieta ir laikas, atrinkimo akto numeris, normatyvinis dokumentas)

BANDYMAS ATLIKTAS PAGAL: **LST EN ISO 3251:2008; LST EN ISO 3248:2003; LST EN ISO 4624:2003; LST EN 1542:2002**

(normatyvinio dokumento numeris arba bandymo metodo, bandymo tvarkos aprašymas)

BANDYMŲ REZULTATAI

| Eil. | Rodiklio pavadinimas | Bandymo metodikos | Rezultatai |
|------|---|----------------------|--------------------------------|
| 1 | Nelakiųjų medžiagų kiekis, % | LST EN ISO 3251:2008 | 49,6 |
| 2 | Terminis dangos atsparumas: - po 24 h prie + 90°C; - po 24 h prie + 130°C | LST EN ISO 3248:2003 | pakitimų nėra pakitimų nėra |
| 3 | Dangos sukibimo su betono plokšte stipris, MPa | LST EN 1542:2002 | 1,26 |
| 4 | Dangos sukibimo su metalu stipris, MPa | LST EN ISO 4624:2003 | 0,7 |
| 5 | Dangos sukibimo su metalu stipris po 24 h šaldymo prie -40°C, MPa | LST EN ISO 4624:2003 | 0,6 |

KITA INFORMACIJA: _____

(bet kokie nuokrypiai, papildomi bandymai, išimtis ir bet kuri kita informacija, susijusi su konkrečiu bandymu)

PRIEDAI: _____

(nurodomi priedų numeriai ir pavadinimai)

Laboratorijos vadovė:
(juridiškai įgaliotas)

(parašas)

M. Jucienė
(v., pavardė)

Inžinierė:
(techniškai atsakingas už bandymą)

(parašas)

E. Smetonaitė
(v., pavardė)

Šie bandymų rezultatai susiję tik su konkrečiais išbandytais objektais.
Be raštiško šios bandymų laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali būti padaugintos.